



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

panDOMO SL

UZAVÍRACÍ OLEJ

K ochraně barvených a broušených povrchů PANDOMO K1

Na olejovo-voskové bázi, bez konzervačních prostředků

Hedvábný lesk

Otěruvzdorný

Vodoodpudivý

Bazbarvý

Vydatný

Prodyšný

Ardex Baustoff GmbH
 A-3382 Loosdorf, Hürmer Straße 40
 ISDN & Tel. 0043 /2754/7021
 Fax 0043/2754/2490
 E-mail: office@ardex.at
 Internet: www.ardex.at



Ardex Baustoff, s.r.o.
 Kameníčková 2
 616 00 Brno
 tel.: 541 249 922
 fax: 541 213 962
 E-mail: ardex@ardex.cz
 Internet: www.ardex.cz

UZAVÍRACÍ OLEJ

Oblast použití:

Pro vnitřní prostory.

K ochraně barvených a broušených povrchů vytvořených produktem PANDOMO K1. Pro soukromý, bytový sektor a plochy se zvýšeným namáháním co se týče nárazů a úderů, jako jsou např. kavárny, kanceláře, vstupní haly, prodejní a výstavní prostory atd.

Druh výrobku:

PANDOMO SL je produkt na olejovo-voskové bázi. Ošetření zbroušených povrchů PANDOMO K1 přípravkem PANDOMO SL vytvoří vysoce otěruvzdorné, vodoodpudivé plochy.

Barevné změny nejsou pozorovatelné.

Zpracování:

Po aplikování produktu PANDOMO K1 KRAETIVNÍ NIVELAČNÍ HMOTA je třeba jej po dostatečném proschnutí vyleštit bruskou na parkety (např. „TRIO“, fa. LÄGLER nebo obdobná).

Pro okrajové části je možno použít jednotaliřovou brusku (např. fy. FESTO, typ „ROTEX“ nebo srovnatelnou jinou brusku).

Pro zpracování rohů je vhodná „delta bruska“.

Celá plocha podkladu PANDOMO K1 se postupně leští velikostí zrna 80, 120 a 150 – 180. Po posledním pracovním kroku se povrch vyleští měkčím „padem“ (360), poté se provede první nátěr přípravku PANDOMO SL.

Přípravek PANDOMO SL je již připraven k použití. Před upotřebením dobře protřepat.

PANDOMO SL se **nanáší v tenké vrstvě** pomocí plyšové stěrky tak dlouho, až povrch nenasává žádný olej. Nejdříve po 60 minutách by se měl nanesený přípravek PANDOMO SL beze zbytku „vmasírovat“ bílým padem.

Na celé ploše se nesmějí vyskytovat lesklá místa a olejové stříkance, kapky. Plocha musí být na pohled suchá! Okraje, rohy, plochy pod topnými tělesy atd., které nelze zpracovat bruskou, zpracujte např. béžovým padem.

Asi po 12 hod. se nanáší 2. nátěr dle výše uvedeného popisu.

Pozor:

Zbytky oleje na povrchu zaschnou a vytvoří matná-lesklá místa, která lze jen obtížně odstranit.

Použití strojů Thermopad s horkovzdušným ventilátorem má kromě rychlejšího dokončení za následek lepší pronikání do povrchu.

Po dokončení těchto prací a před prvním uvedením do provozu musí být naolejovaný povrch nejdříve po 12 hodinách poprvé ošetřen přípravkem PANDOMO WP (500 ml/10 l vody).

Pro běžnou údržbu a čištění se rovněž používá přípravek PANDOMO WP (500 ml/10 l vody).

Všeobecné pokyny:

Podlaha by v podstatě při žádném čištění neměla být zaplavena. Vždy čistěte a udržujte pomocí rozstříkované mlhy! Čím více je podlaha během prvních dní šetřena, tím větší je její životnost!

Její plné zatížení je možné teprve po vytvrdnutí oleje cca po 2 - 3 dnech (v závislosti na klimatických podmínkách).

Upozornění pro údržbu:

PANDOMO PF, viz technický list.

Pozor:

Během fáze schnutí a vytvrzení musí být zajištěna dobrá výměna vzduchu (suchý vzduch), je třeba zamezit přístupu prachu a jiných nečistot, které se na podlaze mohou shromažďovat.

U ploch s podlahovým topením nesmí při nanášení oleje teplota podlahy překročit 25°C! Nezpracovávat při teplotách pod 15°C.

Odolnost:

PANDOMO SL je odolný proti vínu, pivu, limonádám, kávě, čaji, ovocným šťávám, mléku, vodě.

Obecně platí, že chemikálie by měly být co možná nejrychleji odstraněny.

Produkt je nezávadný pro lidi, zvířata a rostliny.

Stálobarevnost:

PANDOMO SL vykazuje pod vlivem UV-záření jen nepatrnou tendenci ke žloutnutí.

Čištění a likvidace:

Pracovní náradí je po použití třeba důkladně vyčistit čisticím prostředkem na štětce nebo náhradou terpentýnu. Pokyny pro likvidaci jsou obsaženy v datovém bezpečnostním listu ES.

Upozornění:

PANDOMO SL je po vytvrdnutí fyziologicky nezávadný.

Zajistěte dobré větrání.

V případě zasažení očí je okamžitě vypláchněte čistou vodou.

Nepracovat v blízkosti otevřeného ohně.

Zaschlá vrstva již není hořlavá.

Technické údaje:

Specif. hmotnost: cca 0,9 kg/l

Spotřeba: cca 50 g/m²

při 2 nátěrech

Balení: nádoby o objemu 3 l

Skladování: 12 měsíců v suchém prostředí v dobře uzavřených nádobách.